

0590	Vimoflex FKM-Schaum, Stärke: 1 - 5 mm	Datum: 04.2020
Härte (ASTM D2240):	25° ± 5° Shore A	
Farbe:	schwarz	
Zellart:	geschlossenzellig	
Dichte:	ca. 0,5 g/ cm ³	
Temperaturbereich:	-20 bis +200° C, kurzfristig + 300°C	
Ozonbeständigkeit:	sehr gut	
Witterungsbeständigkeit:	sehr gut	
Mineralöl-, Kraftstoff-, Fett-, Kohlen-, Wasserstoff- und chlorierte Lösungsmittelbeständigkeit:	sehr gut	
Bemerkungen:	allseits mit Haut, hohe Festigkeit, gutes Rückstellvermögen, schwer entflammbar, selbstverlöschend, silikonfrei bei 1 mm nur einseitig mit Haut	

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stellen Richtwerte dar.

0590	Vimoflex FKM foam, thickness 1 - 5 mm	date: 04.2020
hardness (ASTM D2240):	25° ± 5° Shore A	
color:	black	
cell type:	closed celled	
density:	ca. 0,5 g/ cm ³	
temperature range:	-20 to +200 °C, short term + 300 °C	
ozone resistance:	very good	
weathering resistance:	very good	
mineral oil, fuel, grease, carbon-hydrogen and chlorinated solvent resistance:	very good	
remarks:	high strength, good resilience, low flammability, self extinguishing, , silicone free at 1 mm only one side with surface	

We reserve the right to make changes at any time. Before using the product, it is the responsibility of the purchaser to check for himself whether it is suitable for his intended use with regard to possible influences affecting the application. All data contained in this technical data sheet are approximate values.