

<b>Fkm65grün</b>	<b>FKM 7304/560 65° ± 5 Shore A, grün</b>	<b>Stand: 17.09.2020</b>
<b>Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1:</b>	60 -70 Shore A	
<b>Farbe:</b>	grün	
<b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>	2,1	
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 bis + 225 °C	
<b>Reißfestigkeit DIN 53504:</b>	9 MPa	
<b>Reißdehnung DIN 53504:</b>	300 %	
<b>Druckverformungsrest ISO 815:</b>	22 h, 200°C 20%	
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut	
<b>Öl Beständigkeit</b>	gut	
<b>Säure und Laugen Beständigkeit.</b>	Gut	
<b>Bemerkungen:</b>	elektrisch isolierend	

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.